


TALLIN . P I**PACIFIC .INDUSTRIE**

B.P : 4045 PAPEETE
 PAPEETE – TAHITI
 POLYNESIE FRANCAISE
 Bureau : 40824858 Fax : 40410497
 Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

**TPI LITGRAIS**


**GRAISSE MULTISERVICE A
 ADHÉSIVITÉ RENFORCÉE
 A USAGES PROFESSIONNELS**

**PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION**

.Préparation conditionnée en boîtier générateur d'aérosol à base d'agent lubrifiant minéral, savon au lithium et au calcium, d'agents d'application. (ne contient pas de sels de plomb)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide graisseux
. MASSE VOLUMIQUE	800 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D' ECLAIR	105 °c Afnor coupe fermée.
. ODEUR	Caractéristique de solvant
. COULEUR	Verte
. PLAGE D'UTILISATION	- 20 ° C à + 140 ° C
. GRADE NLGI	2
. PÉNÉTRABILITÉ	Après 360 coups (1/10 mm) : 280 Après 100000 coups (1/10 mm) : 290
. POINT DE GOUTTE	> 180 °C
. TEST ANTICORROSION	< = 1
. SOUDURE 4 BILLES	315 Kg
. USURE 4 BILLES (1h/40kg)	< = 0,5
. PERTE à L'ESSAI WASH OUT	< = 3 % DU POIDS à 79 °C
. WHEEL BEARING à 104 °C	< = 3 GRAMMES
. RÉSISTANCE A L'EAU	INSOLUBLE
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné	

**PROPRIÉTÉS PRINCIPALES**

- . Graisse très adhérente et filante spécialement adaptée aux conditions de température et de charge très sévères.
- . Non miscible dans l'eau, **laisse un film gras lubrifiant hydrophobe** sur les organes à graisser.
- . Très bonne adhérence aux surfaces métalliques
- . Résistance élevée aux fortes charges, aux chocs et à la centrifugation.
- . Insoluble à l'eau même très bouillante.
- . Pouvoir anticorrosion et antirouille renforcé.
- . Utilisation pour roulements, paliers, axes articulations et tous organes fortement chargés en présence d'eau ou non, axes, articulations, glissières et crémaillères.

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 2 – HJMJ - 212052

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

Suite fiche technique **TPI LITGRAIS**

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Dégraisser avec un solvant de nettoyage approprié.
- . Appliquer sur support propre, dépoussiéré et nettoyer si nécessaire au préalable.
- . Pulvériser directement sur les organes nécessitant un graissage.
- . Aérosol tête en haut.



RECOMMANDATIONS



H222 Aérosol extrêmement inflammable.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.